

落書き・貼り紙防止塗装

ハイパーセラゼックスR

ハイパーセラゼックスRはコンクリート構造物への落書きを隠すだけでなく、塗装後に落書きされた場合でも、繰り返し簡単に除去できる落書き防止塗装です。また、耐久性、防汚性にも優れ、長期にわたり景観を守ります。



施工前



施工後

特長

除去性

スプレー・油性マジックなどの落書きや、貼り紙がきれいに除去できます。

耐溶剤性

塗膜が無機質のため、落書き除去に使用する溶剤にも侵されません。

持続性

耐候性に優れ、何度でも繰り返し落書き除去できます。

防汚性

汚れが付着しにくく、水洗浄等で汚れを簡単に除去できます。

景観性

コンクリートへの落書きもきれいに隠蔽でき、景観が向上します。

仕様

塗装工程		塗料名	塗回数	塗装方法	所要量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23℃)
素地調整		<ul style="list-style-type: none"> ・表面の汚れ、付着物、油脂類等をサンドペーパー等で除去、清掃する。 ・漏水等は止水処理をする。 ・結露している場合は、水滴をウェス等で拭き取り、下地を十分に乾燥させる。 				
1	下塗り	ハイパーセラプライマーS	1	ローラー 刷毛	0.1	2時間以上 7日以内
2	中塗り	ハイパーセラゼックスアンダー	1	ローラー 刷毛	0.15	16時間以上 7日以内
3	上塗り	ハイパーセラゼックスR エナメル	1	ローラー 刷毛	0.13	—

ラッカーズプレ
落書き状況



落書き除去
(除去剤使用)



落書き除去施工後

成績表

試験項目				試験結果
塗膜の外観	①	標準養生後	塗膜は均一で流れ・むら・ふくれ・われ・剥がれがないこと	異常なし
	②	促進耐候試験後	白亜化はなく塗膜にふくれ・われ・剥がれがないこと	異常なし
	③	温冷繰返し試験後	塗膜にふくれ・われ・剥がれがないこと	異常なし
	④	耐アルカリ性試験後	塗膜にふくれ・われ・剥がれがないこと	異常なし
コンクリートとの付着性	①	標準養生後	塗膜とコンクリートとの付着強度が1.0N/mm ² 以上であること	3.70N/mm ²
	②	促進耐候試験後		3.13N/mm ²
	③	温冷繰返し試験後		3.15N/mm ²
	④	耐アルカリ性試験後		3.59N/mm ²



西日本高速道路メンテナンス中国株式会社 開発・営業部 開発・営業課

〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号
 開発・営業課(直通) TEL.082-568-2290 FAX.082-262-5110
 E-mail : eigyou@w-m-chugoku.co.jp
 ※責任施工製品です。弊社までお問い合わせ下さい。

製品HP



他にもいい製品あります✓